

JOTUN Spartel Vådrum

JOTUN Sparkel våtrom

Produktbeskrivelse

Type

Let håndspartelmasse til vådrum.



Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-4 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Indgår i Jotuns vådrumssystem.

Anvendelsesområde

Se jotun.dk samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.

Underlag

Til vådrum. Produktet anbefales kun til indendørs brug. Velegnet på beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er uegnet underlag til Jotuns Vådrumssystem. Produktet kan også bruges i AquaPro vådrumssystem.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.		
Kulører	Blåtonet		
Glansgrad	Mat		
Generisk type	Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor.		
Tørstofindhold efter volumen	58	± 2	volumen%
Litervægt	1		ca.
Partikkel størrelse	0	-	0.2 mm Graderet fra 0-0,2 mm efter fastlagt siktekurve.
Fyldeegenskaber	0-4		mm
pH værdi	9 (ved 10% koncentration)		

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Spartel eller stålbørst.

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir til vandfortyndbare produkter. Jotun anbefaler, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Rækkeevne og filmtykkelse

		Filmtykkelse pr. lag (μm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Kommentarer:	Ca. 1 m ² /l. Afhængig af underlagets beskaffenhed.		

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under spartelarbejdet.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Støvtør 30 min.

Kan overmales efter 24 time(r)

Brugsanvisning

Opbygning af et vandtæt system

Forarbejde: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med **JOTUN Vådrumsspartel**. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.

Overgangen mellem væg og gulv: Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlappe min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** og **LADY Aqua** påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med **JOTUN Spartel Vådrum**. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådrumssystem.

Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingssystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingssystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumsfugemasse i overgangen mod malingssystemet.

Rørgennemføringer: Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum**, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 4 timer. Herefter udfyldes

JOTUN Sparkel våtrom

fugen med egnet vådrumsfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe kan der monteres egnet manchete i vådrumsfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådrumsfugemasse.

Grundning: Alle sugende underlag grundnes med **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** fortyndet 2:1 med vand. Forbrug ca. 15 m²/liter. Tørretid er minimum 4 timer.

Vægbeklædning: Påfør **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Monter **JOTUN Glasvæv/-filt**. Når glasvævet/-filten sættes op, skal **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlapning i indgående hjørner. Monter max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette opnås bedst med en stiv plastspartel, der er afrundet i kanterne med sandpapir. Sørg for, at alle vægbeklædninger presses fast mod klæberen. Hvis vægbeklædningen løftes fra underlaget under monteringen, skal den tørres af igen efterfølgende for at undgå stød og vabler. Lad **JOTUN Grunder og lim til Vådrum** og vægbeklædningen tørre i 12 timer. Påfør derefter **JOTUN Grunder og lim til Vådrum**. Forbrug 4-5 m²/liter. Lad dette tørre i 12 timer.

Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** henover skaden.

Topstrøg: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådrumssystem

Forarbejde: Rengøres med **JOTUN Specialvask før Maling**, slibes mat og afstøves.

Topstrøg: 2 x **LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech**.

Yderligere information

Jotun anbefaler, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter. Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.



Miljømærkning




2097 0010

Godkendelser



CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevnedeklaration for produktet (DoP).



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.