

JOTUN Lim Vådrum DK

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet lim til glasvæv og -filt i vådrum.

Anvendelsesområde

Limen er vandfortyndbar og specielt udviklet til opsætning af vinyltapet, glasvæv og -filt i vådrum på underlag af fx gips, beton, puds, træ og lign. Kan endvidere anvendes til opsætning af glasvæv og -filt på klinker, vinyl og lign.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Hvid
Generisk type	Modificeret stivelse forstærket med en akryldispersion. Cremet og tixotropisk konsistens.
Tørstofindhold efter volumen	21 ± 2 volumen%

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Vær opmærksom på at limen tåler fugt, men skal beskyttes mod kraftig, længerevarende eller direkte vandpåvirkning.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle.

Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand.

Fortynder

Kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
	Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
4 – 5	200 – 250	42 – 52

Kommentarer: Afhængig af underlaget.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være 15°C-30°C under påføring, bedst ved stuetemperatur.

Tørretider

Afhængig af rumtemperatur og fugtighed. Når limen er helt tør, kan vævet/filtten overmales. Sørg for god udluftning under optørring.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Klar til brug Ca. 24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte/blankede malede underlag rengøres med JOTUN HUSVASK, slibes matte og afstøves.

Grunding

Især ved limning af tætte vægbeklædninger er det vigtigt, at underlaget er sugende. Tætte/blankede malede underlag grundes evt. med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. På smittende eller stærkt sugende underlag fx spartelmasse, nye mineralske underlag o.lign. grundes med **JOTUN Microgrunder DK/JOTUN Microgrunder Extra DK**.

Opsætning

Væv og filt: Limen omrøres før brug og påføres i et ensartet lag på underlaget fx med rulle og pensel ved opsætning af filt og væv. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres, mens limen er våd. Beklædningen monteres i den våde lim. Når limen er helt tør, kan vægbeklædningen overmales med egnet Jotun grunder eller maling.

Skumtapet: Limen omrøres før brug og påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Undgå at der kommer lim på forsiden af vævet/filtten. Limpletter fjernes straks med en fugtig klud.

Vægbeklædning

Der henvises i øvrigt til filt-, væv- eller tapetproducentens anvisninger.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar ca. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.