

TRESTJERNER Gulvmaling

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar polyuretanforstærket alkydmaling med høj slidstyrke.

Egenskaber og fordele

TRESTJERNER Gulvmaling har høj slidstyrke, er lugtsvag og har god modstand overfor kemikalier. Produktet er nemt at påføre, tørrer hurtigt og giver meget god vedhæftning til underlaget. Malingen giver en flot og jævn overflade.

Produktet leveres som Mat, Halvblank og Blank.

Anvendelsesområde

Brugt indendørs på træ, parket, laminat, gulve og beton i tørre rum. Produktet kan påføres på egnet, trykfast afretningsmasse. Må ikke anvendes på nystøbt beton og/eller på fugtige underlag.

På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som fx lager- og industrigulve samt garager, anvendes **TRESTJERNER Sigural Epoxygulvmaling**.

Produktdata

Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Færdigtonede farver: Hvid.
Glansgrad	Mat (4) Halvblank (40) Blank (75)
Generisk type	Vandfortyndbar polyurethanforstærket alkydmaling.
Tørstofindhold efter volumen	36 ± 2 volumen%
Litervægt	1.2
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 92 g/l VOC.

Påføringsinformation

Omrøres godt både før og under arbejdet. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Hvis der bruges en rulle efterstryges med en pensel for at undgå struktur i filmen. Påfør 2-3 strøg afhængigt af underlag og farve. Påføres fyldigt og ensartet.

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C når du bruger produktet.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden/hærdetiden væsentligt.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	Ca. 2 timer
Kan overmales efter	Min. 8 timer
Klar til brug	24 timer

Undgå stor belastning (fx gulvvask, skubbe/flytte møbler, tildækning) de første to uger efter påføring. Malingen har brug for 3-4 uger for at opnå fuld slidstyrke.

Brugsanvisning

Træ/Parket:	Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Afrenses med TRESTJERNER Gulvrens . Tidligere malede / lakerede underlag slibes matte og afstøves. Påfør 2 strøg JOTUN Knast- og Spærregrunder til ubehandlede eller slibede underlag. Påfør 1-2 strøg JOTUN Knast- og Spærregrunder til tidligere behandlede gulve. Grundingen MÅ tørre min. 12 timer mellem hvert strøg. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling .
Laminat:	Laminat skal ikke grundes. TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på ældre laminatgulve. Der er moderne, glatte laminatgulve, som er uegnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning.
Beton:	TRESTJERNER Gulvmaling anvendes på ældre, ubehandlede og tidligere malebehandlede betongulve samt på gulve, der er påført afretningsmasse. Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige stoffer. Skader i betonen udbedres. På tidligere malede underlag fjernes løstsiddende maling og rengøres med TRESTJERNER Gulvrens . Blanke underlag slibes mat. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg, ubehandlede underlag påføres 3 strøg.

Gulvbelægninger:

TRESTJERNER Gulvmaling fungerer godt på ældre homogene vinylbelægninger. Inden overmaling skal underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning

BREEAM® NOR

Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC indhold for "One-pack performance coatings" (140 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC indhold for "One-pack performance coating" (140 g/l) (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2083787
4071077

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:

TRESTJERNER Gulvmaling Mat: Produkt ID 28540, Produktkode 23T

TRESTJERNER Gulvmaling Halvblank: Produkt ID 3420, Produktkode 14P

TRESTJERNER Gulvmaling Blank: Produkt ID 20780, Produktkode 19F

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.