



CONTEC

COATING

DATABLAD



CC PRIMER

Sidst godkendt: 15.9.2025

Version: 1.3

VANDBASERET, KONCENTRERET POLYMERPRIMER

BESKRIVELSE

CC Primer er en vandopløselig primer bestående af bl.a. styren- og acrylat polymer. Farven er mælkehvid ved påføring og bliver blank når den tørrer. Den koncentrerede primer skal blandes med vand inden påføring på underlaget. CC Primer har en god indtrængningsevne og sikrer samtidig en god vedhæftning til underlaget.

ANVENDELSE

CC Primer anvendes til forbehandling af underlaget før udlægning af cementbaserede produkter som Contec Coating PURE, flydemørtler, spartelmasser, flydeanhydrit mm. Primeren anvendes typisk ovenpå beton, betonelementer, spartelmasser, flydemørtler, træ, fliser og klinkegulv som forøger vedhæftningen mellem underlaget og efterfølgende lag. På grund af sin gode filmopbygning på underlaget forhindrer primeren også en for kraftig udsugning af blandevandet i det efterfølgende produkt (f.eks. Contec Coating PURE). CC Primer påføres i fortyndet form på overfladen med primersprøjte, vandkande, kost eller malerulle og koster/ børstes derefter grundigt ned i overfladen. Dannelse af primersøer skal undgås. Ved arbejde med primer anvendes der gummihandsker og beskyttelsesbriller ved fare for sprøjt, ligeledes er det vigtigt med god ventilation.

UNDERLAG

Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget.

Af hensyn til primerens filmdannelse, må underlagets temperatur ikke være under +5°C. Det bedste resultat opnås hvis Temperaturen i lokalet er mellem +10°C og 25°C.

LEVERING

CC Primer leveres i plast dunke af 1 eller 5 liter.

LAGRINGSTID

Min. 24 mdr. i uåbnet emballage. Må ikke opbevares i frost eller direkte sollys.

RENGØRING

Sprøjter, koste, maleruller, værktøj og andet materiale der har været i forbindelse med primeren rengøres straks efter brug med vand. Tørret primer kan være svær at opløse.

BLANDINGSFORHOLD

Underlag	Blandingsforhold	
	Primer	Vand
Ikke sugende	1	1
Normal Sugende	1	3
Kraftigt sugende	1	6
Klinker/Sten	1	1

PRODUKT DATA

Vægtfylde:	1,00 g/cm ³
pH værdi:	6,5 - 7,5
Tørretid:	1-4 timer, afhængig af temperatur og underlagets sugsevne.
Lagringstid:	Min 24 mdr.

OBS! Alle tekniske anbefalinger og detaljer, som er angivet i denne produktbeskrivelse, er baseret på vores nuværende kendskab og erfaring med produkterne. Alle informationer skal derfor betragtes som vejledende. Enhver, som har til hensigt at anvende produktet, skal sikre sig at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse. Da vi imidlertid ikke har kontrol over, hvorledes produkterne blandes, udlægges samt under hvilke betingelser de hærdes, kan vi på ingen måde gøres ansvarlige for tab eller skade under anvendelsen af produkterne. Vi bærer kun ansvaret for produkternes kvalitet ved levering fra vores lager.

Den seneste version af produktets tekniske datablad, kan findes på www.conteccoating.dk



CONTEC COATING

FØLG OS HER



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



TIKTOK

Del dit projekt #CONTECCOATING

www.conteccoating.dk - info@conteccoating.dk - Axel Kiers Vej 30 8270 Højbjerg