

JOTUN DryTech Mur Filler

JOTUN DryTech Murfiller

Produktbeskrivelse

Type

Strukturudjævnende og ridse-fyldende grunder til mellemstrygning udendørs.



Egenskaber og fordele

Mellemstrygning, der sikrer en ensartet, pæn murværk. Udjævner revner og ujævnheder. Giver øget beskyttelse og forlænger vedligeholdelsesintervallet.

Anvendelsesområde

For alle typer af murværk, fundament, beton, både ubehandlet og tidligere malede. Benyttes i **JOTUN DryTech Mur System**. Specielt velegnet på gamle, pudsede facader med revner, afskalninger eller andre ujævnheder. Skal overmales med **JOTUN DryTech Murlaling**.



Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser

3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l).

Toning

Skal tones i **Jotun Multicolor**. Farverne vil afvige og er kun ment som toning for at give bedre dækkeevne til topstrøget.

Kulører

Hvid.

Glansgrad

Mat

Generisk type

Mellemstrygning, let struktureret. Indeholder silikoneemulsion.

Tørstofindhold efter volumen

50 ± 2 volumen%

Litervægt

1.7

pH værdi

9

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Produktet er klar til brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

JOTUN DryTech Murfiller

Pensel og rulle.

Produktet bør påføres med pensel, men kan også påføres med rulle for derefter at blive indarbejdet i underlaget med en pensel. Bør påføres i små felter ad gangen. For bedst mulig udjævning af strukturer og revner bør produktet krydspensles.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	3 – 4	250 – 333	125 – 167

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være over +5°C og under +25°C.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	23 °C

Støvtør	6–8 time(r)	3–4 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/ Træ- og Murrens med efterfølgende skylning med rent vand. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.
Grunding:	Ubehandlet/bar mur/puds/beton grundes med JOTUN DryTech Mur Primer .

Mellemstrygning:	Påføres med pensel – krydspensles. Udjævning af små sprækker og ujævnheder: JOTUN DryTech Mur Filler . Udjævning af strukturforskel i underlaget og udfyldning af revner på op til 0,5 mm: JOTUN DryTech Mur Filler . Skal altid overmales med JOTUN DryTech Mur Maling .
------------------	---

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4181794

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Tel.: +47 33 45 70 00

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.