

JOTUN Rullespartel Grov DK

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet brugsklar grov letspartelmasse.

Egenskaber og fordele

Spartelmassen udmærker sig ved at have en god fyldeevne samt at være let at bearbejde, således at man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Spartelmassens konsistens gør den velegnet til påføring med malerrulle, hvorefter den glattes med en stålspartel.

Anvendelsesområde

Til indendørs brug i tørre rum. Velegnet til fuldspartling på beton, gips eller tidligere behandlede væg- og loftsarealer, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet.

Produktdata

Emballagestørrelser	15 l		
Generisk type	Pastøs EVA-polymerdispersion med aluminiumsilikat og Dolomit.		
Litervægt	1	ca.	
Partikkel størrelse	0.3	mm	max.
pH værdi	ca.		

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Langhåret malerrulle, alternativt med spartel eller traditionelt sprøjteudstyr, der kan påføre spartelmasser.

Rengøring af maleværktøj

Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand. Spild på huden fjernes med sæbe og vand.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

Filmtykkelse pr. lag (μm)

Våd (beregnet) Tør (beregnet)

Kommentarer: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være 15°C-30°C under påføring, bedst ved stuetemperatur.

Tørretider

Meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Klar til brug 8-10 timer

Tør/Udhærdet til slibning. 8-10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Spartel, fugemasse

Kan anvendes i lagtykkelser på op til 6 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt. Det kan være en fordel at påføre flere tynde lag for at sikre god gennemhærdning, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Ved slibning af spartelmassen bruges sandpapir til vandfortyndbare produkter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.