

## LADY Essence

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandfortyndbar akrylmaling uden opløsningsmidler til indendørs brug i tørre rum.




#### Egenskaber og fordele

Nem at rulle og god dækksevne, der giver et flot og ensartet resultat. Dækker med garanti efter 2 strøg. Stænker ikke og er nem at påføre.

#### Anvendelsesområde

Til glatte vægge indendørs i tørre rum som fx bygnings-/gipsplader, overmalbar tapet, glasfilt/-væv, puds, beton og spartelmasse.

Til vægge af træværk, anbefales **LADY Supreme Finish**.



### Produktdata

#### Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

#### Fås i følgende baser


Hvid/A, B, C og gul

#### Toning

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**.

#### Glansgrad

7 silkematt



#### Generisk type

Akrylbaseret dispersionsmaling.

#### Tørstofindhold efter volumen

39 ± 2 volumen%

#### Litervægt

1.3 (hvid/A-base)

#### VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

**Sprøjtedyse** 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

**Sprøjtevinkel** 50-80°

**Dysetryk** Følg pumpeleverandørens anbefalinger.

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal under alle omstændigheder tilpasses det relevante produkt, sprøjteudstyr og overflade.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	8 - 10	100 - 125	39 - 49

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

### Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Klar til brug	Ca. 3 dage
Gennemhærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med **QUICK Bengalack Grunder**.

### Grundning

Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Tekstiltapet grundes med **JOTUN Grunder til Tapet**.

### Topstrøg

2 x **LADY Essence**. Påføres fyldigt og ensartet. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder. Du får den mest ensartede vægflade, når du ruller hele længder og i samme retning.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen.

Denne spand består af op til 60% recirkuleret plast. Gælder ikke låget.



Helt tom og tør plastikemballage kan sorteres som hård plast. Metalhank fjernes og sorteres som metal. Lokale forhold for affald bør kontrolleres. Se QR-kode for gode råd om håndtering og få tips til hvad du gør for at reducere miljøpåvirkning.



Sorteres som hård plast, når helt tom og tør.



Fjern hanken

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

## Garanti



Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

**Garantivilkår:** Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

**Garantiens indhold:** Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk  
Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.