

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivelse

Type

En naturlig mat vægfornyer til indendørs brug i tørre rum på vægge med moderat belastning.



Egenskaber og fordele

LADY Minerals Revive er en vægfornyer, der gør det nemt at forvandle ujævne underlag til et mineralsk udseende. Produktet giver en levende overflade med et unikt farveudtryk. Effektiv påføring og nem at fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Meget god vedhæftning på underlaget. Vi fraråder at pletmale på **LADY Minerals Revive**, idet dette vil give synlige skjolder.

Anvendelsesområde

Anvendes på malebehandlet glasvæv/-filt og tekstiltapeter til indendørs brug i tørre rum. Kan anvendes på pudset murværk og andre grove vægflader. Kan anvendes på glatte, malebehandlede vægge, hvis der ønskes et mineralsk og betonagtigt udseende. Sugende, umalede tapeter/underlag bør grundes. Ved behov for ekstra beskyttelse af udadgående hjørner i udsatte områder anbefales det at bruge en hjørnebeskytter.



Produktdata

Emballagestørrelser	10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Revive
Toning	Base skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Kommer i udvalgte LADY -farver.
Glansgrad	Helmat 01



Tørstofindhold efter volumen	52 ± 2 volumen%
Litervægt	1.15
Partikkel størrelse	0 - 0.25 mm
pH værdi	8.3 til 9.9

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt både før og under arbejdet. Ved brug af flere spande bør de sidste 2 liter blandes og røres ind i næste spand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle og bredspartel.

Påføres med malerrulle til ensartede underlag, 18 cm, og hvor der påmonteret et forlængerskaft. Brug en bredspartel på 25 cm til udglatning af vægfornyeren. Det anbefales at slibe/afrunde spidse kanter på spartlen.

Afdæk med egnet afdækningstape. Brug blå eller gul kvalitetstape.

Undgå pauser og skjolder på væggen pga. overlapning/overgang ved det sidste strøg. Produktet på væggen kan fugtes meget forsigtigt med en vandforstøver, hvis overgangen er tørret op. Udglat derefter omhyggeligt med bredspartlen.

Maskeringstapen fjers forsigtigt, når vægfornyeren er tør.

Når arbejdet er færdigt: Afstøv væggen forsigtigt med en tør, fnugfri microfiberklud. Brug ikke støvsuger på væggen.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Malerværktøj og bredspartel rengøres med vand eller **JOTUN Special Wipes**. Vær opmærksom på at udtørret produkt/korn ikke blander sig i spanden. Fugt gerne spandens kanter forsigtigt med en vandforstøver for at forebygge, at produktet udtørres på spandens kanter under påføring. Når sidste strøg påføres, skal bredspartlen ikke komme i berøring med udtørret produkt og små korn.

Malerrullen pakkes godt ind i en tæt plastpose og opbevares til næste dag, når næste strøg påføres.

Evt. spild på lister eller gulve kan nemt fjernes med en fugtet klud/**JOTUN Special Wipes**.

Forbrug (påføring)

På meget grove underlag skal der regnes med op til 2 liter/m² i et to-strøgs system.

Første strøg skal påføres meget fyldigt og helt dække underlaget og underlagsfarven.

Andet strøg påføres i et tyndere lag.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C. Anbefalet temperatur er 18–23°C.

Rengøring af spild

Evt. spild på lister eller gulve kan nemt fjernes med en fugtet klud/**JOTUN Special Wipes**.

Tørretider

Andet strøg tørrer normalt hurtigere end første strøg.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	15 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde:	Maskér med kvalitetstape mod lister osv. Udstående ujævnheder og grader på væggen fjernes med en spartel/tapekniv. Evt. «bobler» eller ujævnheder i tapetet skæres af med en skarp tapetkniv. Tør rulle fugtes let med vand. Dyp malerrullen til den er helt dækket af produktet, brug evt. spartel til påføring på mindre områder.
Første strøg:	Start midt på væggen, rul mod loft/lister og påfør produktet fyldigt. Hvis produktet klistrer og fugter dårligt på væggen, vent 5 min., og rul efter med mere af produktet. Første strøg skal dække væggen og udglatte strukturen og underlagsfarven. Brug en bredspartel og udglat. Fordel massen ensartet udover væggen – ikke i for brede felter ad gangen. Undgå kratere og forsænkninger i den glattede overflade. Mindre løbere og kanter efter spartlen er acceptabelt. Produktet tørrer på overfladen efter ca. 15 minutter. Hvis produktet er for tørt i zoner med overlappning, spray lidt vand på. Lav væggen færdig. Første strøg er tørt efter 1 døgn.
Andet strøg:	Brug en bredspartel til at fjerne løbere/ujævnheder. Afstøv derefter væggen med en tør, fnugfri microfiberklud. Påfør andet strøg som ved første gangs påføring, men brug mindre mængde af produktet. Ved udglatning, undgå ensidig diagonal udglatning med spartlen, brug ovale bevægelser. Begynd udglatningen fra væggen yderkanter og arbejd ind mod midten. Hvis der forekommer blærer, forsvinder disse, når produktet udglattes yderligere. Udglat omhyggeligt for at undgå kratere. Små, tynde løbere/grader i overfladen efter udglatning er acceptabelt. På meget grove underlag kan der være behov for 3 strøg.
Sidste finish – efter optørring:	Fjern forsigtigt maskeringstapen. Brug en bredspartel for at fjerne ujævnheder. Pas på at du ikke skærer for dybe spor med bredspartlens kanter. Afstøv væggen forsigtigt med en tør, fnugfri microfiberklud. Væggen skal ikke rengøres med vand.

Yderligere information

Angående påføring, se tips og film på [jotun.dk/ladyminerals](https://www.jotun.com/dk/da/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx).
<https://www.jotun.com/dk/da/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx>

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.