

LADY Pure Nature Interiør Transparent

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar olielasur til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Giver en naturlig og smuk finish, der fremhæver træværket. Indeholder lysfilter som reducerer gulning.

Nem at påføre.

Anvendelsesområde

Lyst, ubehandlet træværk af fyr og gran. Anbefales ikke til hårde træsorter som fx eg.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Klar.
Toning	Kan tones i interiørbeisfarver i Jotun Multicolor.
Kulører	Udgangsfarven i underlaget, sugsevne og antal påføringer påvirker farvens udseende.
Glansgrad	02 Helt mat.
Generisk type	Alkydolie fortyndet i vand.
Tørstofindhold efter volumen	14 ± 2 volumen%
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Rigtig farve fremkommer efter optørring. Må ikke sprøjtepåføres.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad, fyldig, blød pensel eller pensel til grunding.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Spredesevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)
Anbefalet:	13 - 15	

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør 2 t

Kan overmales efter 24 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Gulnet panel skal rengøres med **JOTUN Spezialrens Gulnet Træ**, 1:10. Rester af gammel overfladebehandling fjernes ned til bart, sugende træværk. Fugt træværket med vand og lad det tørre et par timer. Slib let med slibepapir. Fjern slibestøv.

Hvis man er usikker på, om træværket er behandlet, skal man lave prøveopstrøg på et skjult sted.

Topstrøg

1-2 x **LADY Pure Nature Interiør Transparent**. Påfør i tynde strøg. Aftør overskydende behandling med en svamp eller en fnugfri klud. Mal højst 1-2 brædder ad gangen i hele længden. Lav prøveopstrøg, da to strøg giver et mere dækkende udseende og mindre træstruktur.

Ved større opgaver bør penslen rengøres nu og da under brug for at sikre, at den trækker nok lasur til sig.

Efterbehandling

Overlakering anbefales på ekstra slitageudsatte områder. Lad der gå min. 24 timer før overlakering.

Overflader, der udsættes for slitage, fx gulve og borde, bør efterbehandles med en mat lak, olie eller voks. Efterbehandlingen vil ud over at nedsætte risikoen for skader pga. slitage også give en mere glat og blank overflade og en anden lyd. Som lak anbefaler vi **TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar**, **TRESTJERNER Gulvlak Oliebaseret** eller **TRESTJERNER Gulvmat Vandfortyndbar** fra Scanox.

Rengøring af spild

JOTUN Spezial wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Spezial wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Laserede underlag må først rengøres efter 4 uger. Ved nødvendig rengøring må pH-værdien ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1**1993**

Produktregistreringsnummer: 2480440

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.