

## Produktdatablad

# Gjøco Pliolite Murmaling



Gjøco Pliolite Murmaling er en mat, diffusionsåben murmaling til udendørs brug på mineralsk underlag. Den har god vedhæftning til vanskelige underlag og kan påføres ved temperaturer ned til +2 °C. Gjøco Pliolite Murmaling indeholder filmbeskyttende, svampehæmmende middel og har en god vejrbestandighed. Malingen er især velegnet til mur, beton, puds, både ubehandlet og tidligere malet. Ikke egnet til brug på supereternit.

Revideret 07.10.2025

Symboler



### Teknisk data

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                         | Vandfortyndet murmaling baseret på Hydro Pliolite-bindemiddel                         |
| Farve:                        | Hvid, A-, B- og C-base, som tones via Gjøcomix.                                       |
| Glans:                        | Helmat                                                                                |
| Viskositet:                   | 65-80                                                                                 |
| Litervægt:                    | 1,5 kg/l                                                                              |
| Tørrestoff:                   | Ca. 42 volum%                                                                         |
| Påføringsmetode:              | Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtning bør udføres af fagfolk.                       |
| Fortynding/rengøringsmiddel:  | Vand, vaskes med sæbe og vand.                                                        |
| Anbefalt filmtykkelse, våd:   | 120 mikrometer                                                                        |
| Anbefalet filmtykkelse, tør:  | 40 mikrometer                                                                         |
| Anbefalet forbrug:            | 4-8 m²/liter afhængig af underlaget                                                   |
| Vejl. data højtrykssprøjte:   |                                                                                       |
| Dysetørrelse:                 | 0,46 mm (0.018")                                                                      |
| Sprøjteinkel:                 | 65°-80°                                                                               |
| Malingtryk:                   | 15-18 MPa (150-180 kg/cm²)                                                            |
|                               | Valg af dyse/sprøjteinkel/tryk skal tilpasses det aktuelle sprøjteudstyr og underlag. |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  | Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.                   |
| Støvtør:                      | 1/2 time. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.         |
| Overmalingsinterval, minimum: | 2 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vindforhold og filmtykkelse.          |
| Minimum påføringstemperatur:  | +5 °C. Lave temperaturer gir lenger tørketid, og større fare for duggmatting m.m.     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forbehandling</b>           | Underlaget skal være rent og tørt. Rengør med Gjøco Kraftvask for at fjerne fedt og forurening, og skyl efter med rent vand. Gammel løs maling, løst puds og støv skal fjernes ved stålborstning/skrabning. Det er vigtigt, at underlaget er fast, for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning. Fladerne skal være tørre før videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger før overmaling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anvendelsesmåde</b>         | Påfør 1-2 strøg Gjøco Pliolite Murmaling efter behov. På kraftigt sugende underlag kan første strøg fortyndes med op til 5 % vand eller grundes med Gjøco Murseis. Ved brug af Gjøco Pliolite Murmaling på eternit skal vedhæftningen testes med prøvestrøg. Er ikke egnet til brug på Supereternit på grund af vedhæftningsproblemer. Mure uden fugtspærre som koldmure og fritstående mure kan give afskalning på grund af stor fugtgennemgang. Ved ugunstige tørreforhold som høj luftfugtighed, tåge, regn og lave temperaturer kan der forekomme blanke og let klæbrige striber på malingsfilmen. Striberne består af vandopløselige stoffer og vil forsvinde ved regn og vejrpåvirkning. Malingens beskyttende egenskaber forringes ikke. |
| <b>Farve</b>                   | Brug samme batchnummer til hele strøg på samme flade for at undgå forskel i glans og farve. Spande, hvor malingen er tonet på forskellige maskiner eller på forskellige tidspunkter, kan give nuanceforskelle. Dette bør tages i betragtning, hvis der er behov for mere maling til det samme arbejde senere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opbevaring</b>              | Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bortskaffelse af affald</b> | Flydende maling må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt afleveringssted for farligt affald.<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Øvrige informationer</b>    | Omrøres godt. Forskellige produktionsnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malingen må ikke udsættes for frost.<br>Emballagestørrelser: 0,68; 2,7 og 9 liter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sikkerhed</b>               | Se eget sikkerhedsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.<br>EU-grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks. 30 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, med mindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 år efter udgivelsesdatoen.

**Kontakt information**

**Gjøco AS**  
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukt  
 Telefon: +47 712 91 700  
 E-post: office@gjoco.no

