

TRESTJERNER Gulvmaling Premium

Produktbeskrivelse

Type

Gulvmaling af høj kvalitet med polyurethan, vandfortyndbar.



Egenskaber og fordele

Gulvmalingen har meget god vandfasthed og er bedst-i-test mht. modstand mod ridser og slidstyrke (se testrapporten på trestjerner.no). Produktet er lugtsvagt, tørrer hurtigt og er nemt at påføre. Produktet flyder godt sammen og har god vedhæftning på de fleste underlag. Produktet har et dækkende og silkemat udtryk med en ensartet overflade, som er nem at renholde og ser eksklusiv ud. Produktet kan tones i alle farver.

Anvendelsesområde

Gulve og trapper indendørs i massivt træ, parket, laminat, linoleum, vinyl samt tørt beton og klinker/fliser. Til nye, ubehandlede, nedslebne eller tidligere behandlede underlag. Må ikke anvendes på nystøbt beton og/eller på fugtige underlag.

På nystøbte gulve og på belastede gulvflader som fx lager- og industrigulve samt garager, anvendes **TRESTJERNER Sigural Epoxygulvmaling**.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l) Hvid base, A-base, B-base, C-base
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Glansgrad	Silkemat (15)
Generisk type	Polyurethanmaling.
Tørstofindhold efter volumen	36 ± 2 volumen%
Litervægt	1.25 (A-base)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 140 g/l. Produktet indeholder max 140 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt både før og under arbejdet.

På klinker/fliser og fabrikslakeret parket anbefales det at kontrollere vedhæftning til underlaget ved at lave en opstrøgssprøve på et mindre synligt sted.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle og/eller pensel. Hvis der bruges en rulle efterstryges med en pensel for at undgå struktur i filmen. Påfør 2-3 strøg afhængigt underlag og farve.

Sprøjtepåføring kræver, at produktet fortyndes og bør udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand og penselrens.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes med vand, medmindre det skal sprøjtepåføres.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	6 – 8	125 – 167	45 – 60

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C. Optimale egenskaber opnås ved 20-25°C.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Lav temperatur, høj luftfugtighed eller forbrug ud over anbefalet mængde forlænger tørre- og overmalingstiderne.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	2 timer
Kan overmales efter	4 timer
Klar til brug	24 timer
Gennemhærdet	2 uger

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Træ/Parket:	Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Underlaget rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. Ubehandlet eller nedslebet underlag påføres først 2 lag JOTUN Knast- og Spærregrunder for at hindre gennemsivning fra knaster. Grundingen SKAL tørre min. 12 timer mellem hvert strøg. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium. For optimal vedhæftning bør tidligere behandlede gulve slibes matte med slibepapir korn 150-180. Støvsug og aftør overfladen omhyggeligt med en microfiberklud. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium.

Laminat:	Inden overmaling skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe og fedtstoffer. Underlaget rengøres først med TRESTJERNER Gulvrens. Laminat skal ikke grundes. For optimal vedhæftning bør laminat slibes mat med slibepapir korn 150-180. Støvsug og aftør overfladen omhyggeligt med en microfiberklud. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium. TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på ældre laminatgulve. Bemærk, at der er moderne, glatte laminatgulve, som er uegnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning til underlaget.
Beton:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium kan anvendes på ældre ubehandlede og tidligere malebehandlede betongulve samt på gulve, der er påført egnet, trykfast afretningsmasse. Underlaget skal være fast, rent og tørt og uden fedt- og olieholdige stoffer. Underlaget rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. Skader i betonen udbedres med egnet reparationsmasse. Ubehandlede underlag påføres 3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium. På tidligere malede betonunderlag fjernes løstsiddende maling og rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. For optimal vedhæftning slibes blanke underlag matte med slibepapir korn 150-180. Tidligere malebehandlede betongulve påføres 2 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium.
Gulvbelægninger:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på ældre linoleumsbelægninger og homogent vinyl. Inden overmaling skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe, bonevoks og fedtstoffer. Underlaget rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium.
Klinker/fliser:	TRESTJERNER Gulvmaling Premium fungerer godt på de fleste klinker/fliser uden for vådzone. Bemærk at der findes enkelte typer polerede klinker/fliser, som er uegnede til overmaling. Lav en prøve på et mindre synligt sted på gulvet og kontrollér vedhæftning til underlaget. Inden overmaling skal underlaget være fast, rent og tørt og uden sæbe og fedtstoffer. Underlaget rengøres med TRESTJERNER Gulvrens. Påfør herefter 2-3 strøg TRESTJERNER Gulvmaling Premium. Tip: For bedre vedhæftning og vandfasthed på fliser/klinker påføres først 1 lag TRESTJERNER Spærregrunder og derefter 2 lag TRESTJERNER Gulvmaling Premium. Inden hele gulvet males, bør vedhæftning kontrolleres ved at lave en prøve et mindre synligt sted.

Vedligeholdelse

Undgå gulvvask og tæpper på gulvet de første 2 uger efter maling. Rengøres normalt med en tør moppe og støvsuger eller **TRESTJERNER Gulvrens** ved behov for grundig rengøring.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Tåler ikke frost. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser. Tom og tør emballage affaldshåndteres iht. lokale forskrifter i kommunen. Skal være tomt og tørt



Miljømærkning

BREEAM® NOR

Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

Kriterier for egenskaber i BASTA (2022:A1)

Undgå i henhold til Byggarubedømmningens Bedømmningskriterier 7.1 (2022).

BREEAM-NOR v6.0 (2022)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 1600-9:2006) and the VOC content for One-pack performance coatings (100 g/l).

- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (100 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox AS.

- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: VOC-indhold for "En-komponent specialmaling" (140 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere information: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.