

# JOTUN Væg og Loft

## JOTUN Vegg og tak

### Produktbeskrivelse

#### Type

Mat, vandfortyndbar kombinationsmaling med akryl til indendørs brug; indeholder ikke opløsningsmidler.

#### Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på vægge af puds, beton, spartel, bygningsplader, glasvæv/-filt, papir m.m. i tørre rum.



### Produktdata

<b>Glansgrad</b>	Mat 05
<b>Generisk type</b>	Akrylholdig PVA dispersionsmaling.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	38 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.5
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

#### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprøjtevinkel</b>	65-80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

#### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
	7 - 10	100 - 143	38 - 54

## Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør	30 min.
Kan overmales efter	1 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

## Brugsanvisning

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

### Affaldshåndtering



## Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding  
Tlf.: +45 76 30 32 00  
Mailadresse: mail@jotun.dk

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.